



ООО «Комплектстрой»
432071, г. Ульяновск, ул. Максимова, 30, тел./факс (8422) 27-80-57

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краска теплосберегающая

АК-ТС «М1»

ТУ 2310-001-18174901-2013

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АГ92.Н07239

Акриловые дисперсии, целевые добавки (керамосферы), пигменты и наполнители, вода.

Свойства:

- ✓ обладает ярко-выраженным теплоизолирующим эффектом
- ✓ коэффициент теплопроводности краски составляет 0,039 Вт/м°C
- ✓ защищает бетонные и деревянные конструкции, стен и потолков жилых помещений и подвалов от промерзания
- ✓ предотвращает образование конденсата на окрашенной поверхности
- ✓ обладает высокой эластичностью
- ✓ обладает высокой адгезией к бетону, дереву и металлическим поверхностям
- ✓ экологически чистая (не содержит органические растворители)
- ✓ атмосферостойкая
- ✓ не имеет запаха
- ✓ не выделяет вредных для человека веществ в воздушную среду
- ✓ проста в применении и нанесении
- ✓ колеруется в любой цвет водно-дисперсионным или универсальным колером
- ✓ диапазон эксплуатации покрытия от -60 °С до +80 °С

Область применения:

Краска применяется для наружных и внутренних работ и предназначена для получения термоизоляционного покрытия на поверхности любой сложности и в труднодоступных местах. Используется для окраски поверхностей из бетона, железобетона, штукатурки, кирпича, дерева и деревянных поверхностей, металлоконструкций и трубопроводов.

Краску можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

Способ нанесения:

- ✓ кистью, валиком, краскораспылителем
- ✓ каждый последующий слой следует наносить в направлении перпендикулярном предыдущему слою
- ✓ инструмент очищается водой сразу по окончании работы

Руководство по применению:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед применением тщательно перемешать краску и при необходимости разбавить водой.

Условия нанесения:

- ✓ температура окружающей среды от +3 °С до +30 °С
- ✓ относительная влажность воздуха (80 ± 5) %

Время высыхания:

- ✓ 1 час при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха (80 ± 5) %

Расход:

- ✓ в зависимости от требуемого уровня теплосбережения (при толщине слоя 1,0 мм – 0,68 кг/м²)

Растворитель:

- ✓ вода, но не более 5 % от объема краски
- ✓ ВНИМАНИЕ – органические растворители не применять!

Транспортирование и хранение:

- ✓ в плотно закрытой заводской таре
- ✓ при температуре не ниже + 1 °С
- ✓ гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления
- ✓ дата изготовления указана на этикетке

Меры предосторожности:

- ✓ при попадании лакокрасочного материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды
- ✓ при нанесении использовать индивидуальные средства защиты
- ✓ хранить в недоступном для детей месте

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву